

Технические требования

- 1 **Порода:** Берёза – 100%
- 2 **Заготовка:** Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. **Летняя заготовка не должна превышать срок в один месяц!** Использование сухостойных деревьев для заготовки кряжа не допускается. Обязательно фанкряж 1-го или 2-го среза.
- 3 **Размеры:** Длина: 2,5 м, 2,75 м, 3,2 м., 4 м., 5 м., 5,5 м., 6 м.
Наименьший диаметр в верхнем торце без коры – 18,0 см.;
Наименьший диаметр в нижнем торце без коры – неограничен.
- 4 **Требования к порокам древесины для кряжа в целом:**
 - Высота сучьев (от коры) не более 20 мм. Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть опилены, торцы – ровными, скос пропила не более 5%.
 - Ложное ядро – наибольший диаметр не более 1/3 от диаметра торца. (Например, если диаметр 24 см, то диаметр ядра должен быть не больше 8 см)
 - Простая сердцевинная трещина – длина на торце не более 30% от диаметра торца, но не более 120 мм.**Недопустимые пороки:**
 - **Грибковые поражения (синева, побурение, внутренняя темнина, внутренняя краснина, цветные заболонные пятна, червоточина, окраски);**
 - **Гнили (мягкая гниль, мраморная гниль)**
 - Ребристая закомелистость, если проникает во вписанный цилиндр, двойная сердцевина, козырьки, кольцевые, морозные, сложные сердцевинные трещины;
 - Прорость с наличием гнили, ядровая гниль, наплывы (капы), сухобокость и механические повреждения, если не проникают во вписанный цилиндр.
 - Двойное ложное ядро, пасынок и рак, древесина, загрязненная углем и сажей.
- 5 **Требования к порокам на годных участках длины кряжа:**
 - Сучки: диаметр здоровых не более 70 мм, диаметр сухих сучков не более 30 мм. Допускаемое количество сухих с диаметром от 5 до 30 мм и вздутый от заросших сучков на 1,5 м длины кряжа не более 3 штук.
- 6 **Адрес доставки:**
АО Тихвин, 187555, г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 147